FICHE TECHNIQUE PU 94 UVB

Le Produit
Colle à base de polyuréthane mono composant. Colle pour collage de UVB+ et UVB (gouttières) sur support horizontal, et avec pente légère en bois, aluminium, bitumes, béton, métaux. Cette colle ne pourra jamais être utilisée pour le jointoiement des membranes UVB, ni pour des surfaces verticales.

Couleur :	transparent blanc/jaune
Poids spécifique :	1.00 kg/dm³
Matière sèche:	82%
Solvants	18%
Température d'emploi min :	>5°C
Viscosité	5000 mPa.s
Temps ouvert à 20°C:	min 0-5 min
Temps ouvert max à 20°C	max 10 min
Point d'éclair :	<0°C

Données de sécurité:
F: légèrement inflammable
Xn: Nocif
Contrôlez nos fiches de sécurité FDS avant emploi de la colle :

Mode d'emploi pour collage sur différents supports:
La colle Pu94 est prête à l'emploie. Elle ne peut pas être diluée, ou mélangée avec d'autres produits/solvants. La colle s'emploi sur un support sec et légèrement humide au dessus de 5°C. Le support doit être propre et toute poussière doit être enlevée. La colle est appliquée sur le support à 350gr/m² de moyenne.
En cas de collage de le membrane UVB+, roulez la membrane directement dans la colle. Si vous collez la membrane UVB sur le support respectez un temps ouvert de 5 minutes. N'oubliez pas que le collage d'une membrane EPDM nue avec du PU94, surtout sur des support non poreux, peut donner des bulles en dessous de la membrane. Il est important qu'on évite à tout moment trop de colle sur un endroit. Contrôlez si le charge de vent n'est pas trop grand pour l'adhérence de la colle sur votre support. Attention la colle Pu94 n'est pas compatible avec les supports à base de polystyrène, PVC,… Si vous doutez les possibilités d'adhérence, veuillez contacter notre service technique pour plus d'info écrite

Une fois la colle mise sur le support, déroulez la membrane dans la colle sans tensions, et passez doucement avec une brosse. L'adhérence commence après 10 minutes à une température de 20°C , HR 50%. Faites toujours un échantillon d'adhérence avant le poses de la membrane. Chaque support se comporte différemment.

Stockage:
La colle doit être gardée dans un environnement frais et chauffé (entre 5 et 25°C).
Suivez les instructions sur la fiche de Sécurité.

Stockage: 12 mois , emballage non ouvert, stockage comme préscrit .

Emballage
Emballage: la colle PU94 se vent en 2kg et 6kg
SealEco Belgium est membre de Valipack